



## Auswuchtkitt „RAK 2“

### **Ein Wuchtkitt für Glas-Bandagen**

Auswuchtkitt „RAK 2“ Epoxydharz-Kitt ist ein leicht zu verarbeitender, kalt aushärtender 2-Komponenten-Kitt. Er härtet zu einem metallähnlichen, dauerhaften Material aus, das in seiner Ausdehnung stabil und gegen Chemikalien beständig ist. Er bildet starke Verbindungen mit den meisten Materialien (Res-i-Glas, Metalle, Glas, Kunststoffe, Keramik, trockener Beton, Gummi etc.).

### **Einsatzbeispiele:**

Auswuchtkitt „RAK 2“ Epoxydharz-Kitt wird überwiegend für Res-i-Glas-Bandagen verwendet, kann jedoch auch zur Befestigung von Schrauben und Haken, Erneuern defekter Gewinde eingesetzt werden. Der ausgehärtete Epoxydharz-Kitt ist bis + 200° C hitzebeständig. Die Druckfestigkeit beträgt 800 kp/qcm, die Zugfestigkeit 300 kp/qcm.

### **Gebrauchsanweisung:**

Die zu verklebenden Teile müssen fettfrei und sauber sein. Um eine bessere Haftung zu erreichen, kann die Oberfläche aufgeraut werden.

Das Mischungsverhältnis beträgt nach Volumen (oder Gewicht) 1:1.

Gebrauchsdauer je nach Temperatur ca. 20 bis 40 Minuten.

Harz und Härter gut durchkneten, bis die Mischung eine einheitliche hellgrüne Farbe hat. Dann auf die saubere Klebefläche aufdrücken. Zum Überbrücken von Hohlräumen empfiehlt sich die Einlage von Glasfasergewebe. Auswuchtkitt „RAK 2“ härtet nach 3 Stunden aus. Wärme beschleunigt die Aushärtung. die ausgehärtete Masse kann mechanisch bearbeitet werden. Es tropft nicht, verrutscht nicht und wirkt wie Spachtelmasse.

### **Bitte beachten: Hautschutz bei Auswuchtkitt**

**Bei allergisch veranlagten Personen können Beim Mischen und Auftragen des Kittes mit bloßen Händen Hautreizungen auftreten.**

**Dagegen schützen Fingerlinge aus Gummi oder Kunststoff. Mit ungereinigten Händen weder Mahlzeiten einnehmen, noch über das Gesicht streichen!**

**Mit Hautschutzpräparaten werden die Hände vor dem Arbeitsgang und nach jedem Waschen eingecremt.**

**Wir empfehlen, ähnlich zu verfahren.**



Fritz Diel GmbH & Co.KG  
Postanschrift:  
Postfach 10 08 52  
44008 Dortmund

Homepage: <http://www.diel.de>

Hausanschrift:  
Nordstraße 24 - 26  
44145 Dortmund  
Telefon (02 31) 98 10 12 - 0  
Telefax (02 31) 98 10 12 - 30  
E-Mail: [info@diel.de](mailto:info@diel.de)

Niederlassung und Lager:  
Kammerstück 37  
44357 Dortmund (Oestrich)  
Telefon (02 31) 98 10 12 - 79  
Telefax (02 31) 98 10 12 - 80  
E-Mail: [mail@diel.de](mailto:mail@diel.de)